

Chemische Resistentie - DIN 53375

Veka Original vloersysteem

Merk: WALA®
Type: Liplas
Materiaal: PVC
Dikte: 6 mm en 10 mm

Datum: 01-01-2018

Vloeistoffen	Resistent	beperkt resistent
Aceton 100%	-	-
Ethenol (gedenatureerd) 96%, 1% Petroleum	-	+
Terpentijn, gereinigd DAB 6	+	-
Toluol (Tolueen of Methylbenzeen) 100%	-	-
Trichloorethyleen	-	-
Natriumhydroxide 1%	+	-
Natriumhydroxide 10%	+	-
Natriumhydroxide 15%	+	-
Natriumhydroxide 50%	+	-
Salpeterzuur 10%	+	-
Salpeterzuur 30%	-	+
Salpeterzuur 69%	-	-
Zoutzuur 10%	+	-
Zoutzuur 20%	-	-
Zoutzuur 37%	-	-
Zwavelzuur 3%	+	-
Zwavelzuur 30%	-	+
Zwavelzuur 98%	-	-
Azijnzuur 5%	-	+
Azijnzuur 100%	-	-
Petroleum SAE 20 W/50	+	-
Melkzuur 5%	-	+

Het Veka Original vloersysteem wordt vervaardigd uit gerecycled pvc restmateriaal, hierdoor is het mogelijk dat eventuele reacties met bovengenoemde vloeistoffen kunnen afwijken in de praktijk.